NOVEL ESSENTIALS
PROFESSIONAL 1
PLOVIMUI ATSPARŪS VISIŠKAI MATINIAI LUBŲ DAŽAI

Lengvai dengiami visiškai matiniai lubų dažai, užtikrinantys tolygų paviršiaus padengimą, gerą dengiamumą ir minimalų taškymąsi.

TECHNINĖS SAVYBĖS

TECHNINĖ SAVYBĖ	REIKŠMĖ
Rišamoji medžiaga	Stireno ir akrilo kopolimerų dispersija
Spalva / blizgumas	Balta / visiškai matiniai
Atsparumas drėgnajam šveitimui	2 klasė (LST EN ISO 11998:2006; LST EN 13300:2023)
Dengiamumo klasė	2 klasė (LST EN 13300:2023; EN ISO 6504-3)
Sausųjų medžiagų kiekis	60 % (LST EN ISO 3251:2019)
Tankis	1,52 ± 0,02 kg/l
pH	8,7 ± 0,3 (neskiesto produkto)
Išeiga vienam sluoksniui	8–10 m²/l (apie 0,10–0,125 l/m²)
Džiūvimo laikas	Po 1 val. – nelimpa liečiant (LST EN ISO 9117-3:2010) Po 2 val. – galima perdažyti.
Dengimo būdai	Dažomi teptuku, voleliu, arba aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis - 0,017" -0,021" arba 0,43 - 0,53 mm
Skiedimas	Pirmas sluoksnis – iki 10 % vandens pagal tūrį
Įrankių valymas	Vandeniu, iš karto po naudojimo
LOJ kiekis	< 10 g/l ES ribinė vertė (A/a subkategorija, vandens pagrindo matiniai vidaus sienų ir lubų dažai): 30 g/l.

Pastaba. Džiūvimo laikas ir išeiga priklauso nuo pagrindo įgeriamumo, sluoksnio storio, temperatūros, santykinės oro drėgmės ir dengimo sąlygų. Esant vėsesniam ar drėgnesniam orui džiūvimas ilgėja.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

01 PASKIRTIS

Vandens pagrindo visiškai matiniai dažai vidaus luboms. Skirti naujiems ir anksčiau dažytiems, tinkamai paruoštiems betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems ir gipso kartono paviršiams bei dažomiems tapetams. Gruntuotas medienos plaušo plokštes dažyti patikrinus suderinamumą. Visiškai matinis paviršius mažina šviesos atspindžius ir padeda vizualiai paslėpti smulkius pagrindo nelygumus.

02 PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Pašalinkite atšokusius dažus ir silpnai besilaikančius sluoksnius. Nešvarumus nuplaukite vandeniu arba tinkamu plovikliu, jo likučius pašalinkite ir leiskite paviršiui išdžiūti. Plyšius ir nelygumus užglaistykite, išdžiūvus nušlifuokite ir pašalinkite dulkes.

Naujus, glaistytus ir nevienodai įgeriančius paviršius gruntuokite tinkamu gruntu. Labai įgeriančiam ar dulkančiam, bet tvirtam pagrindui naudokite tinkamą giluminį gruntą. Pagrindo spalvai suvienodinti naudokite pigmentuotą gruntą. Prieš dažydami palaukite, kol gruntas išdžius pagal jo techninių duomenų lapą.

Blizgius, aliejiniais ar alkidiniais dažais dažytus paviršius pašiurkštinkite ir nuvalykite dulkes; prireikus naudokite sukibimą gerinantį gruntą. Nikotino, suodžių ar išdžiūvusių vandens dėmių vietas izoliuokite tam skirtu gruntu. Pelėsio pažeistas vietas apdorokite tam skirta priemone ir pašalinkite drėgmės priežastį.

03 DAŽŲ PARUOŠIMAS IR SKIEDIMAS

Prieš naudojimą dažus gerai išmaišykite. Produktas paruoštas naudoti. Jei būtina, pirmajam sluoksniui galima įpilti iki 10 % švaraus vandens pagal dažų tūrį (iki 1 l vandens į 10 l dažų). Dengiant voleliu ar teptuku galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Purškiant skiedimą parinkite pagal įrangą ir bandomąjį dengimą, neviršydami 10 % tūrio. Per didelis skiedimas mažina dengiamumą.

04 DAŽYMAS

Dažykite voleliu, teptuku arba purkštuvu. Rekomenduojami 2 tolygūs sluoksniai; perdažant vienodos spalvos, gerai dengiantį pagrindą gali pakakti 1 sluoksnio. Kraštuose ir sunkiai pasiekiamose vietose dirbkite mažu voleliu ar teptuku, tuomet nedelsdami dažykite visą lubų plotą, išlaikydami drėgną kraštą. Venkite pernelyg plonai ištempti dažus ir pakartotinai voluoti pradėjusį džiūti sluoksnį.

Vieną lubų plokštumą dažykite be pertrūkių, išlaikydami vienodą sluoksnio storį. Galutinį sluoksnį išlyginkite voleliu viena kryptimi – šviesos kritimo kryptimi nuo lango. Purškiant įrangos parametrus parinkite pagal jos gamintojo rekomendacijas ir bandomojo dengimo rezultatą.

05 DAŽYMO IR DŽIŪVIMO SĄLYGOS

Dažymo ir džiūvimo metu dažų, pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +10 °C iki +25 °C, santykinė oro drėgmė – ne didesnė kaip 80 %. Nedirbti tiesioginėje saulėje ar ant įkaitusių paviršių. Užtikrinti tolygų vėdinimą, vengti stipraus skersvėjo ir priverstinio paviršiaus kaitinimo.

06 DŽIŪVIMAS

Sausas paliesti maždaug po 1 val., kitą sluoksnį galima dengti po 2 val., kai ankstesnis visiškai išdžiūvęs. Tarp sluoksnių paviršių saugokite nuo dulkių ir kondensato.

07 PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Danga galutinį atsparumą įgauna maždaug po 30 dienų. Iki tol saugokite nuo plovimo ir mechaninio poveikio. Vėliau valykite minkšta, drėgna šluoste arba kempine, vandeniu ar neutraliu valymo priemonės tirpalu. Venkite abrazyvinių priemonių, kietų šepečių, stiprių tirpiklių ir intensyvaus trynimo, galinčio pakeisti matinio paviršiaus blizgumą.

DARBO SAUGA

Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Venkite patekimo į akis, ilgalaikio sąlyčio su oda ir purškiamo aerozolio įkvėpimo. Purškiant parinkite apsaugos priemones pagal SDL ir darbo sąlygas. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus ar pasijutus blogai kreipkitės į gydytoją ir parodykite pakuotę arba etiketę. Išsamesnė saugos informacija pateikta SDL.

INFORMACIJA APIE KONSERVANTUS

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT) ir reakcijos masės: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Konservuojančios medžiagos: BIT, bronopolis, MIT ir CMIT/MIT.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite produkto ir užteršto plovimo vandens į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Skystus dažų likučius perduokite atliekų tvarkytojui. Tuščias, išvalytas pakuotes ir išdžiūvusius likučius tvarkykite pagal galiojančius vietos reikalavimus.

LOJ KIEKIS

LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte: < 10 g/l. ES ribinė vertė šiam produktui (A/a subkategorija, vandens pagrindo matiniai vidaus sienų ir lubų dažai): 30 g/l.

SANDĖLIAVIMAS LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Galiojimo laikas – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant neatidarytoje originalioje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Saugoti nuo užšalimo, tiesioginių saulės spindulių ir karščio. Transportuoti sandariai uždarytoje pakuotėje, saugant nuo užšalimo.

SVARBI INFORMACIJA

Duomenys pateikti remiantis turima technine informacija. Rezultatas priklauso nuo pagrindo paruošimo ir naudojimo sąlygų; prieš dažant rekomenduojamas bandomasis dengimas. Naudoti pagal paskirtį ir šiame lape pateiktas instrukcijas.

GAMINTOJAS IR PLATINTOJAS

GAMINTOJAS	UAB Litnobiles, A. Kojelavičiaus g. 17, LT-11101 Vilnius, tel. +370 5 2685991, el. p. info@litnobiles.eu; www.novelcolors.lt
PLATINTOJAS	UAB Litnobiles, A. Kojelavičiaus g. 17, LT-11101 Vilnius, tel. +370 5 2685991, el. p. info@litnobiles.eu; www.novelcolors.lt

Išsamesnė saugos informacija pateikta produkto saugos duomenų lape. www.novelcolors.lt Atnaujinta: 2026-11-23.