GRUNTAI / VANDENS PAGRINDO

LAYERX Aqua

GILIAI ĮSIGERIANTIS GRUNTAS

LayerX Aqua – giliai įsigeriantis vandens pagrindo paruošiamasis gruntas, skirtas įgeriamųjų mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą, glaistymą ar kitų apdailos medžiagų dengimą. Produktas lengvai įsigeria į pagrindą, sumažina ir suvienodina paviršiaus įgeriamumą, pagerina vėliau dengiamų medžiagų sukibimą ir padeda užtikrinti tolygesnį dangos pasiskirstymą.

TECHNINĖS SAVYBĖS

TECHNINĖ SAVYBĖ	REIKŠMĖ
Rišamoji medžiaga	Akrilas
Džiūvimo laikas	Sausas paliesti 1 val Tarp sluoksnių 1 val Pilnai išdžiūsta po 24 val
Tankis	1,01 kg/L
Išeiga	10–12 m²/L
Darbo įrankiai / dengimo būdai	Voliuku, teptuku, purškiant

Pastaba. Džiūvimo laikas ir išeiga priklauso nuo pagrindo įgeriamumo, temperatūros, santykinės oro drėgmės ir dengimo sąlygų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

01 PASKIRTIS

Gruntas skirtas mineralinių paviršių paruošimui prieš dažymą, glaistymą ar kitų apdailos medžiagų dengimą. Tinka vidaus darbams, naudojamas betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, mūriniams, gipskartonio, kalkinio-cementinio ir kitiems įgeriamiesiems mineraliniams pagrindams.

Gruntas sumažina ir suvienodina pagrindo įgeriamumą, pagerina sukibimą su vėliau dengiamais dažais ar kitomis apdailos dangomis, sutvirtina silpnai byrančius paviršiaus sluoksnius ir padeda užtikrinti tolygesnį galutinės dangos padengimą.

Netinka naudoti ant neįgeriančių, blizgių, riebaluotų, dulkėtų, nešvarių ar nestabilių paviršių be tinkamo jų paruošimo.

02 PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas, tvirtas, švarus ir stabilus. Nuo paviršiaus būtina pašalinti dulkes, purvą, riebalus, vaško, klijų, senų atšokusių dažų ar kitų sukibimą silpninančių medžiagų likučius.

Silpnai besilaikančius, byrančius ar atšokusius sluoksnius reikia pašalinti iki tvirto pagrindo. Įtrūkimus, nelygumus ir pažeistas vietas rekomenduojama užtaisyti tinkamu glaistu arba remonto mišiniu. Po glaistymo ar remonto paviršius turi būti pilnai išdžiūvęs ir nušlifuotas, o šlifavimo dulkės kruopščiai pašalintos.

Nauji tinkuoti, betoniniai ar glaistyti paviršiai prieš gruntavimą turi būti pakankamai išdžiūvę ir sukietėję. Prieš gruntavimą paviršiaus ir aplinkos sąlygos turi atitikti gaminio naudojimo rekomendacijas.

03 GRUNTAVIMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą gruntą gerai išmaišyti. Gruntą dengti voleliu, teptuku arba purkštuvu tolygiai paskirstant ant paviršiaus. Dengiant būtina vengti balų, nubėgimų ir perteklinio grunto kiekio susidarymo ant paviršiaus.

Labai įgeriančius arba netolygiai įgeriančius paviršius galima gruntuoti pakartotinai, tačiau antrą sluoksnį dengti tik pirmajam sluoksniui įsigėrus ir išdžiūvus. Gruntas turi įsigerti į pagrindą ir nesudaryti blizgios, slidžios plėvelės. Jei po išdžiūvimo paviršius lieka blizgus, tai gali reikšti, kad grunto buvo panaudota per daug arba jis buvo netinkamai atskiestas.

Gruntavimo ir džiūvimo metu pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C, santykinė oro drėgmė – ne didesnė kaip 80 %. Vengti darbo tiesioginiuose saulės spinduliuose, ant įkaitusių paviršių, esant stipriam vėjui, lietui ar šalnos pavojui.

Tolimesnius apdailos darbus galima atlikti tik gruntui visiškai išdžiūvus. Džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo įgeriamumo, temperatūros, oro drėgmės ir vėdinimo sąlygų.

DARBO SAUGA

Naudojant produktą laikytis bendrųjų darbo higienos reikalavimų. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Dirbant rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines ir apsauginius akinius. Purškiant arba dirbant blogai vėdinamose patalpose naudoti kvėpavimo takų apsaugą. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po darbo nusiplauti rankas vandeniu su muilu. Patekus į akis, atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Produkte gali būti konservantų, skirtų apsaugoti gaminį laikymo metu. Jautriems asmenims gali sukelti alerginę reakciją.

INFORMACIJA APIE KONSERVANTUS

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT) ir reakcijos masės: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Išsami informacija pateikiama saugos duomenų lape.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Nepilkite produkto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Tuščias pakuotes ir produkto atliekas utilizuokite pagal vietinius teisės aktus.

Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar gruntą. Skystų produkto likučių neišpilti į aplinką. Produkto likučius, plovimo vandenį ir pakuotes tvarkyti pagal galiojančius atliekų tvarkymo reikalavimus. Tuščias ir išdžiūvusias pakuotes perduoti atliekų tvarkytojams arba perdirbimui, jei tai leidžia vietiniai reikalavimai.

SANDĖLIAVIMAS, LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje. Saugoti nuo šalčio, tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C. Užšaldytas produktas gali negrįžtamai prarasti savybes.

SVARBI INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

GAMINTOJAS IR PLATINTOJAS

GAMINTOJAS	UAB Litnobiles, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@litnobiles.eu; www.novelcolors.lt
PLATINTOJAS	UAB Litnobiles, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@litnobiles.eu; www.novelcolors.lt

Daugiau informacijos: **www.novelcolors.lt**